

SOLDADURAS LÍQUIDAS



INSTRUCCIONES DE USO



1 Prepare la superficie

Lije de manera uniforme las superficies a conectar y aplique Polilimpia.



2 Aplique soldadura

Con una brocha de cerda natural de ancho igual a la mitad del diámetro de la tubería y/o accesorio a conectar, aplique soldadura. Moje la brocha y aplique en el espigo y el residuo aplique en la campana.



3 Realice el acople

Inmediatamente, proceda al acople correspondiente y realice un giro de $\frac{1}{4}$ de vuelta, luego de esto, proceda a retirar/limpiar el exceso de soldadura.

ESPECIFICACIONES



| POLILIMPIA PREPARADOR DE SUPERFICIE | |
|---|-----------|
| CÓDIGO | CAPACIDAD |
| 925401 | 125 cc |
| 925400 | 1.000 cc |
| 925402 | Galón |



| POLIPEGA DIÁMETROS HASTA 110mm | |
|-----------------------------------|-----------|
| CÓDIGO | CAPACIDAD |
| 925471 | 200 cc |
| 925473 | 946 cc |
| 925472 | 3.785 cc |



| POLIPEGA EXTRAFUERTE SECADO RÁPIDO DIÁMETROS HASTA 110 mm | |
|--|-----------|
| CÓDIGO | CAPACIDAD |
| 939753 | 946 cc |



| KALIPEGA DIÁMETROS HASTA 160 mm | |
|------------------------------------|-----------|
| CÓDIGO | CAPACIDAD |
| 925464 | 20 cc |
| 925463 | 125 cc |
| 925465 | 250 cc |
| 925467 | 500 cc |
| 925468 | 946 cc |
| 925466 | 3.785 cc |



| KALIPEGA GRANDES DIÁMETROS DIÁMETROS MAYORES A 160mm | |
|--|-----------|
| CÓDIGO | CAPACIDAD |
| 925470 | 946 cc |
| 925469 | 3785 cc |

RECOMENDACIONES

- La humedad afecta el proceso de soldadura, verificar que todas las partes estén secas previo a la ejecución de trabajos.
- Pruebas de presión y estanqueidad deben ser realizadas para todos los casos, 24 horas después del último punto de soldadura.
- Asegúrese que el envase no este aplastado con señales de evaporación del solvente (inicio del proceso de gelificación: presencia de grumos o burbujas).
- Verificar fecha de caducidad. Hasta 2 años después de la fecha de su fabricación si la viscosidad permanece homogénea.
- Agitar antes de usar.
- Evite tener el envase de soldadura destapado por más de un minuto.
- Seguir las recomendaciones de instalación del código de Práctica Ecuatoriana CPE INEN 25.

PRECAUCIONES

- Material inflamable.
- Usar en ambientes ventilados.
- Conservar el producto bien tapado.
- En caso de ingerir, contactar al médico de inmediato.
- En caso de haber contacto con los ojos, enjuagar con agua fresca por 15 minutos y contactar al médico de inmediato.
- Mantener fuera del alcance de los niños.